



报告编号: WT-2018-A-0602

合同编号: WT-2018-0297

报告页数: 3

检 验 检 测 报 告

样 品 名 称 印刷橡皮布

生 产 单 位 富林特迪可印刷材料(中山)有限公司

委 托 单 位 富林特迪可印刷材料(中山)有限公司

检 验 类 别 委托检验

中国人民解放军一二〇五检测中心

签发日期 2018 年 6 月 8 日

注 意 事 项

1. 报告无中国人民解放军一二〇五检测中心“检验检测专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖中国人民解放军一二〇五检测中心“检验检测专用章”无效。
3. 报告涂改无效。
4. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
5. 对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理。
6. 检验检测报告中样品名称、委托单位名称、生产单位名称、型号规格均由委托单位提供，本中心不负责确认。
7. 检验检测报告仅对来样负责。

地址：北京市海淀区北三环中路甲 69 号 1205 工厂二层

邮编：100088

电话：010-62010331

传真：010-62010331

邮箱：junjiance@163.com

中国人民解放军一二〇五检测中心

检 验 检 测 报 告

第 1 页 共 3 页

样品名称	印刷橡皮布	型号规格	8897	商标	——
委托单位	富林特迪可印刷材料(中山)有限公司	委托人	唐凤雅	样品等级	——
生产单位	富林特迪可印刷材料(中山)有限公司	合同编号	WT-2018-0297	检验样品原编号或生产日期	2018.2
封样状况 样品状况	正常、完整	送样数量	1 块	送样人	唐凤雅
到样日期	2018.5.31	检验数量	1 块	检 验 完成日期	2018.6.1
检验环境 条件说明	温度: (20~25) °C, 湿度: (20~70) %RH.				
检验和判定 依据	HJ 2503-2011 《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分: 平版印刷》 SN/T 3114-2012 《黏合剂、油墨、涂料配制品中六种邻苯二甲酸酯的测定 气质联用法》				
检验结果	共检测 <u>6</u> 项, 详见第 <u>2~3</u> 页。				
检 验 结 论	根据检验和判定依据, 共检 <u>6</u> 项, 详见第 <u>2~3</u> 页。  检验检测单位 (检验检测专用章) 签发日期: 2018 年 6 月 8 日				
备注	——				

主检: 刘晶

审核: 乔要亮

批准: 刘秉军

中国人民解放军一二〇五检测中心

检 验 检 测 报 告

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	单位	技术要求	实测结果
1	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	mg/kg	不得添加	未检出
2	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	mg/kg	不得添加	未检出
3	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	mg/kg	不得添加	未检出
4	邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	mg/kg	不得添加	未检出
5	邻苯二甲酸丁基苈基酯 (BBP)	mg/kg	不得添加	未检出
6	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	mg/kg	不得添加	未检出

注:

- (1) “未检出”为低于检出限。
 (2) 邻苯二甲酸酯的检出限如下表:

化合物	检出限, mg/kg
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)	100
邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	30
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	30
邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	100
邻苯二甲酸丁基苈基酯 (BBP)	30
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	30


报告编号: WT-2018-A-0602

中国人民解放军一二〇五检测中心

检 验 检 测 报 告

第 3 页 共 3 页

样品照片:



报告完